

LAMBOURDES PIN AUTOCLAVE BRUN

Section : 45x 70 mm
45x 145 mm
70 x 145 mm
90 x 90 mm
92 x 190 mm

Parement : Raboté 4 faces, 4 angles chanfreinés

Procès : Autoclave brun classe 4

Longueurs de 3.60 à 5.40 m selon disponibilité



Essence

- Pin rouge du nord (provenance pays scandinaves).
- Durabilité conféré classe 4.
- Densité 500 à 600 kg/m³
- Bois à grain fin et homogène, résultant d'une croissance lente et régulière.

Informations complémentaires

- Traitement sous vide et pression en autoclave afin d'améliorer la durabilité naturelle du bois et limiter l'action des insectes, champignons et de la pourriture.
- Le traitement des coupes est préconisé.
- L'exsudation de poche de résine, l'apparition de cristaux et la variation de teinte sont normales et liées au traitement autoclave.