

LAMES AYOUS THERMO



Section : 21 x 180 mm

Parement : Raboté

Processus : Thermo traité à 212°C

Profil : Micro

Longueur selon disponibilité : entre 1.95 et 3.95 ml

Essence

- AYOUS origine Afrique de l'ouest
- Densité : 400 kg/m² après thermo traitement
- Classe 3.2 après traitement
- Gerces et fentes sont normales sur cette essence et sont à accepter.
- Teinte brun miel satiné homogène (moins nuancé que du red cedar)
- Très peu de nœuds

Informations complémentaires

- Très bonne alternative au red cedar
- Fil droit et essence très esthétique
- Usage parement mural intérieur ou extérieur
- Pas de procédé de préservation chimique du bois
- Risque de déformation et dilatation réduit
- Produit très utilisé en Belgique en bardage