

AVIVÉS ÉPICÉA DU NORD THERMO-TRAITÉ BRUT

Section : 32 / 38 / 50 x 225 mm

Brut de sciage

Processus : Thermo-traité 190 C° (intérieur)

Longueurs de 3.60m et plus selon disponibilité



Essence

- Épicéa du nord, provenance : pays scandinaves
- Issus de forêt éco-certifiées
- Densité avant thermo traitement : 450 à 500 kg/m²
- Densité après thermo traitement : 390 à 420 kg/m²

Informations complémentaires

- Séchage artificiel, suivi d'un traitement par très haute température (190°C)
- Durabilité améliorée
- Stabilité dimensionnelle : absence de retrait, autre déformation très réduites. Neutralise les poches de résine
- Couleur brune homogène, dans la masse