

## LAMES MÊLÈZE ALPIN ÉTUVÉ " COURCHEVEL "

Section : 21 x 180 \* mm

Parement : Scié brûlé brossé " COURCHEVEL "

Processus : Étuvé

Profil : Micro

Longueurs de 3.00 à 5.00m selon disponibilité

\* 130 / 160 / 230 mm selon disponibilité

Lames R/L, rainées en bout.

Choix *RUSTIQUE*, fentes, gerces, trace de liteaux et nœuds sautés possible ainsi que des traces d'usinage.



### Essence

- Mélèze de pays (provenance Arc Alpin)
- Issus de forêt éco-certifiées
- Densité avant étuvage : 550 kg/m<sup>3</sup>
- Densité après étuvage : 700 kg/m<sup>3</sup>

### Informations complémentaires

- Cycle lent en étuve saturée d'humidité à une température de 100 °C. Ce procédé évite tout traumatisme au bois et permet ainsi de conserver les propriétés intrinsèques de l'essence.
- Bois re-séchés à 14 ± 2 %
- Bois étuvé = bois vapo-traité
- Couleur brune homogène dans la masse

### En +

- Pour une utilisation en extérieur, nous vous conseillons l'application d'un saturateur - Nous consulter -