

## LAMES MÉLÈZE DE SIBÉRIE RABOTÉ

Section : 21 x 182 mm  
Parement : Raboté  
Processus : Sec à  $14 \pm 2$  %  
Profil : Micro Chanfrein Clouage Caché (M3C)  
Longueurs selon disponibilité  
*Lames R/L, rainées en bout*



### Essence

- Mélèze de Sibérie, provenance : Russie
- Issus de forêt éco-certifiées
- Densité : 600 à 650 kg/m<sup>2</sup>
- Gerces et fentes sont normales sur cette essence et sont à accepter.
- Exsudation de poches de résine possible notamment en cas de forte chaleur.

### Informations complémentaires

- Séchage artificiel, permettant d'abaisser progressivement l'hygrométrie du bois à  $14 \pm 2$  %
- Le bois est ainsi rendu plus stable pour un usage de qualité et une bonne mise en œuvre